



HDF HOMADUR® Uni Plus et Décor Plus

Informations techniques

1. Le produit

HDF HOMADUR® Plus sont des panneaux de fibres de bois laqués et prêts à l'emploi pour des utilisations les plus diverses.

Les panneaux HDF HOMADUR® Uni Plus et les panneaux Décor Plus sont revêtus avec des peintures en dispersion aqueuse et un vernis UV spécial de finition.

2. Données techniques

Les panneaux HDF HOMADUR® Plus sont contrôlés selon les normes DIN EN 622 parties 1 et 5 et des normes DIN 68 861 et présentent à la livraison les caractéristiques suivantes :

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Epaisseur: | 1,5 – 6,0 mm |
| Dimensions: | sur demande |
| Densité panneau HDF brut: | 850 ± 30 kg/m ³ |
| Tolérance d'épaisseur: | ± 0,15 mm |
| Comportement au frottement: | 2 E |
| Comportement aux rayures: | 4 D |

3. Conseils de mise en œuvre

Panneaux alvéolaires : Lors du passage sous presse avec un réseau alvéolaire, il convient d'adapter la pression spécifique à la surface du cadre.

4. Paramètres de collage

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Température de collage: | maxi 100° C |
| Pression spécifique: | maxi 2,5 kg/cm ² |
| Durée de pressage: | maxi 3 minutes |

5. Ecologie

Une valorisation thermique des panneaux HDF HOMADUR® Plus ne pose aucun problème puisqu'ils ne sont pas traités avec du PVC ni avec des substances organiques contenant des halogènes.

6. Entretien et nettoyage

Les surfaces laquées des panneaux HDF HOMADUR® Plus doivent être nettoyées avec un chiffon humide et avec un produit de nettoyage non corrosif issu du commerce courant.

7. A noter:

D'autres renseignements complémentaires peuvent être consultés dans les données techniques générales HDF HOMADUR®. Les données ci-dessus sont fournies en toute bonne foi, sans garanties ni engagement de résultats.

HOMANIT GMBH & CO. KG
Postfach 1180
Niederlosheimer Str. 109
Téléphone
Télécopie
E-mail

D-66674 Losheim am See
D-66679 Losheim am See
+ 49 6872/602-0
+ 49 6872/602-110
info@homanit.de
www.homanit.de



Ventes
Postfach 1253
Bahnhofstr. 30
Téléphone
Télécopie
E-Mail

D-37402 Herzberg am Harz
D-37412 Herzberg am Harz
+ 49 5521/84-0
+ 49 5521/84-269
info@homanit.de

„HOMANIT POLSKA Sp.z o.o. i Spółka“
Spółka Komandytowa
ul. Kołobrzeska 17-19
PL 78-230 Karlino, Poland
Téléphone
Télécopie

+ 48 94 3100400
+ 48 94 3117534

Ventes
Téléphone
E-Mail

+ 48 94 3100571
info@homanit.pl
www.homanit.pl

